



امکان سنجی استفاده از خاکستر بادی و خاکستر کف زباله سوزها در ساخت بتن و روسازی های آسفالتی

محمد صحرائی کرم بستی^{۱*}، حسن دیواندری^۲، بهنام ابوالفتحی^۳

۱- دانش پژوه مقطع کارشناسی ارشد، گروه راه و ترابری، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران

Mohammadsahraei150@gmail.com

۲- گروه عمران، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران

h.divandari@gmail.com

۳- فارغ التحصیل مقطع کارشناسی، مهندسی عمران، واحد نوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، نوشهر، ایران

تاریخ دریافت مقاله: ۱۳۹۸/۰۹/۱۰، تاریخ پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۰۹/۲۶

چکیده

پسماند جامد یکی از معضلات مدیریت شهری است. کل زباله های جامد کره زمین در یک سال اخیر برابر $1/3$ میلیارد تن بوده که میزان آن هر ساله در حال افزایش است. مدیریت پسماند و استراتژی کاربرد آن یکی از نگرانی های عمده در اکثر کشورهای است. دفن زباله و سوزاندن پسماند دو راهکار اساسی دفع پسماند جامد شهری در دنیاست. کمبود زمین مناسب، هزینه بالا، قوانین سخت گیرانه متعدد، مخالفت عمومی برای احداث مکان های دفن زباله و نیز آلوده شدن محیط زیست توسط آنها از جمله عواملی است که موجب می شود محققان سوزاندن پسماندها را به دفن آن ترجیح دهند. سوزاندن زباله های جامد شهری یکی از پر کاربرد ترین روش های دوستدار محیط زیست می باشد که می تواند حجم زباله های خانگی را به طور قابل توجهی حدوداً تا ۹۰٪ کاهش دهد، بنابراین در حفظ محیط زیست نقش مهمی را ایفاء می کند. محصول این روش خاکستر بادی و خاکستر کف زباله های سوخته شده در تأسیسات زباله سوزی است. در اوایل دهه هفتاد میلادی در ایالات متحده آمریکا گزارش هایی در ارتباط با کاربرد خاکستر زباله های جامد شهری در آسفالت منتشر شد. در دهه ۸۰ میلادی نیز در کشور هلند تعدادی پژوهه با محوریت آسفالت حاوی خاکستر کف زباله های جامد شهری انجام شد. هدف از این پژوهش استفاده بهینه از خاکستر کف زباله های جامد شهری و جلوگیری از آسیب های زیست محیطی و گسترش مکان های دفن زباله است. در این پژوهش مشخصاً امکان استفاده از خاکستر های بادی و خاکستر های کف زباله سوز به عنوان افزودنی در قیر و بتن آسفالتی و نیز لایه های زیرین روسازی جاده ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از آن نشان داد استفاده از خاکستر های بادی و کف زباله سوزها به عنوان مصالح جایگزین مانند فیلر و یا ذرات ریزدانه در دانه بندی آسفالت امکان پذیر بوده و نیز در حل معضل دفن زباله، بهبود خواص فیزیکی و شیمیایی آسفالت تاثیر بسزایی دارد.

کلمات کلیدی: خاکستر زباله سوز، عملکرد روسازی آسفالتی، دانه بندی باز، آزمایش مقاومت کششی غیر مستقیم، ویسکوزیته

۱- مقدمه

سالانه میلیون‌ها تن پسماند جامد شهری تولید می‌شود. پسماند جامد یکی از معضلات کلان شهرهای است. مدیریت پسماند و استراتژی کاربرد آن یکی از نگرانی‌های عمدۀ در اکثر کشورهای است. دفن زباله و سوزاندن پسماند دو راهکار اساسی دفع پسماند جامدشهری در دنیاست. کمبود زمین مناسب، هزینه بالا، قوانین سخت گیرانه متعدد، مخالفت عمومی برای احداث محل دفن زباله و نیز آلوده شدن محیط زیست توسط آن از جمله عواملی است که موجب می‌شود محققان سوزاندن پسماندها را به دفن آن ترجیح دهند.^[۱] فناوری زباله سوزی روشی است که به زباله‌های جامد با حرارت بالا اعمال می‌شود و در اثر آن زباله‌های جامد به گاز یا خاکستر تبدیل می‌شود. در حین این فرآیند زباله‌های جامد تقریباً به خاکستر تبدیل شده و مواد خطرناک نیز از بین می‌رود. علاوه بر این، گرمای تولیدی در حین فرآیند زباله سوزی به انرژی الکتریکی تبدیل می‌شود از این رو فرآیند زباله سوزی روش مناسبی برای کاهش آلودگی و بازیافت زباله‌های جامد می‌باشد. جهت اثبات مطالب فوق بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط اداره کل حفاظت محیط زیست تایوان خاکستر تولیدی از زباله سوزها در کشور تایوان معادل ۹۰۲۰۰ تن حدفاصل ماههای ژانویه تا اکتبر سال ۲۰۱۱ بوده است. از این مقدار ۷۱۹۰۰۰ تن را خاکستر کف زباله سوز تشکیل داده که ۴۲۹۰۰۰ تن از آن روانه مناطق دفن زباله شده است. اگر خاکستر کف به طور مداوم به این مناطق انتقال یابد، بار محیط زیستی بزرگی بر دوش کشور تایوان گذاشته خواهد شد که خود جزیره‌ای با دسترسی محدود به اراضی می‌باشد. امروزه روش‌های نوینی برای استفاده از خاکستر زباله‌های جامدشهری در سراسر جهان مطرح و مورد آزمایش قرار داده شده است. اصلی ترین کاربرد آن در رشته راه و ترابری افزودن این مواد به لایه‌های زیراساس، اساس و لایه‌های روپاکی بتن آسفالتی می‌باشد.^[۲] سوزاندن زباله‌های جامد شهری یکی از پرکاربردترین روش‌های دوستدار محیط زیست است که می‌تواند حجم زباله‌های خانگی را به طور قابل توجهی به میزان ۹۰٪ کاهش دهد بنابراین نقش مهمی در حفظ زیست محیطی را ایفا می‌کند. خاکستر بادی ناشی از این روش که محصول زباله‌های در حین سوختن در تأسیسات زباله سوزی است، به علت آن که حاوی سه فلزات سنگین مانند کادمیم، جیوه، سرب و مقادیری از ترکیبات ارگانیک سمی است، معمولاً در دسترس افراد قرار داده نمی‌شود و بلافاصله روانه مناطق دفن زباله می‌شود. اما عموماً خاکستر کف زباله سوزکه از زباله‌های ناهمگن خاکستری تیره مخلوط در مقادیر بالای آب که خود بوی نامطبوعی دارد بدست می‌آید در دسترس است. ترکیبات تشکیل دهنده خاکستر کف زباله سوز به ترتیب شامل: سیلیکا، آلومینا، فریک اسید و اکسید کلسیم می‌باشد که همگی آنها مواد غیرآلی به شمار می‌روند.^{[۱],[۲],[۳]}

۲- ضرورت تحقیق

کل زباله‌های جامد شهری کره زمین در یک سال اخیر برابر $1/3$ میلیارد تن بوده که میزان آن هر ساله در حال افزایش است و محققان نیز در وهله‌ی اول جهت آلودگی کمتر محیط زیست سوزاندن زباله‌ها را به دفن آن ترجیح می‌دهند. اما مسئله این است آیا خاکستر با توجه به کاهش حجم گستردۀ ناشی از زباله سوزی باید مجدداً دفن شود؟ پاسخ مسلماً خیر است. سوزاندن پسماندها منجر به تولید خاکستری می‌شود که مخلوطی از آلودگی‌های آلی (دی‌اکسین و فوران)، فلزات سنگین مانند جیوه، منگنز، گُروم، کادمیوم و سرب و بخشی متغیر که معمولاً شامل نمک‌ها می‌باشد. ریز بودن اندازه خاکستر و حضور فلزات سنگین در آن‌ها که به آسانی بر روی زمین پخش می‌شوند از جمله عواملی هستند که باعث می‌شوند این خاکسترها در زمرة پسماندهای خطرناک طبقه بندی شوند.^[۳] از این سو پیشرفت روز افزون علم باعث شده نه تنها این مشکل به روش‌های مختلف حل شود بلکه خاکسترها را زباله سوز در تولید بتن به عنوان مصالح ریزدانه، تولید آجر و حتی آسفالت مورد استفاده قرار گیرد. در این تحقیق سعی شده که امکان استفاده از خاکسترکف و خاکستری بادی به عنوان افزودنی در قیر و بتن آسفالتی و نیز لایه‌های زیرین روپاکی مورد بررسی قرار گیرد.^[۴]

۳- مبانی پژوهش

در اوایل دهه هفتاد میلادی در ایالات متحده آمریکا گزارش‌هایی در ارتباط با کاربرد خاکستر زباله‌های جامد شهری در آسفالت منتشر شد. در کشور هلند نیز در اوایل دهه ۸۰ میلادی تعدادی پژوهش با محوریت آسفالت حاوی خاکستر کف زباله‌های جامد شهری انجام شد که جهت استفاده بهینه از خاکستر کف زباله‌های جامد شهری و جلوگیری از آسیب‌های زیست محیطی و گسترش لندهای بوده است. امروزه نیز هدف، گسترش این تفکرات و ارزیابی نتایج حاصل از آنهاست. جهت سهولت در فهم مطالب فوق به تعدادی از تعاریف مرسوم در این مقاله پرداخته می‌شود. [۲،۵]

- ۱- خاکستر کف زباله‌های جامد شهری^۱ : به خاکستر حاصل از سوختن زباله‌ها در پایین کوره زباله سوز گفته می‌شود.
- ۲- خاکستر بادی زباله‌های جامد شهری^۲ : به خاکستر حاصل از سوختن زباله‌ها که توسط فیلترهای دودکش زباله سوز جذب می‌گردد.
- ۳- آسفالت با دانه بندی باز^۳ : به آسفالتی که دانه بندی مصالح سنگی آن میان تهی باشد گفته می‌شود.

۴- پیشینه پژوهش

یکی از راه‌های دفع زباله سوزاندن آن است. اولین واحد زباله سوز در سال ۱۸۷۴ توسط دو مهندس آمریکایی بنام هرینگ و گریلی در شهر ناتینگهام انگلستان ساخته شد. این دو تا سال ۱۹۲۱ موفق به ساخت بیش از ۲۰۰ واحد زباله سوز در بریتانیا شدند. در حال حاضر در بسیاری از کشورها سوزاندن زباله مرسوم است و به عنوان یکی از روش‌های دفع انواع زائدات به شمار می‌رود به عنوان مثال در کشور سوئد ۵۰٪ و سنگاپور و دانمارک هر یک ۶۵٪ و در ژاپن ۷۵٪ زائدات و آمریکا ۲۹٪ زائدات در کوره‌های زباله‌سوزی به خاکستر تبدیل می‌شود. در سال‌های اخیر این خاکسترها به عنوان مصالح ریزدانه، فیلر و افزودنی مورد استفاده قرار گرفته است. در موارد ذیل به طور کلی ارائه می‌گردد. [۴]

۴- ریزدانه بتن

از خاکستر زباله سوز می‌توان به عنوان ریزدانه در بتن استفاده کرد و تنها مشکل اصلی در این امر یکی مقاومت فشاری بتن و دوم آلودگی شیرابه‌های آن است که معمولاً بافلزات سنگین همراه است. برای بدست آوردن بتن مناسب باید مقدار آلومینیوم و بطری‌های شیشه‌ای را در زباله شهری کاهش داد. [۴] مقاومت فشاری بتن با ۴۰٪ خاکستر تولیدی برابر با ۴/۱۴ مگاپاسکال است. جدول ۱ تست نفوذ فلزات سنگین را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهد می‌شود تمامی فلزات غیر از آرسنیک و کروم مقدار نفوذشان در محدوده مجاز است. همچنین از خاکستر زباله سوزها در تولید بلوک سیمانی سبک استفاده شده است. در مجموع می‌توان گفت بتن ساخته شده با خاکستر کف بتنی با مقاومت فشاری مناسب است.

^۱ Municipal solid waste incinerator bottom ash

^۲ Municipal solid waste incinerator fly ash

^۳ Open graded asphalt concrete

جدول ۱: تست نفوذ فلزات سنگین [۴]

مقدار استاندارد جذب آب	داده های خام			میانگین	عنصر
	۱-۱	۱-۲	۱-۳		
۰.۱	N.D*	N.D	N.D	N.D	نقره
۰.۰۵	۰.۲۸۳	۰.۳۲۳	۰.۳۰۹	۰.۳۰۵	آرسنیک
۰.۰۰۵	۰	N.D	۰	N.D	کادمیم
۰.۱	۰.۲۳۴	۰.۳۲۲	۰.۳۹۶	۰.۳۱۷	کروم
۱	۰.۰۳۸	N.D	۰.۰۴۴	۰.۰۲۶	کبات
۰.۳	۰.۰۲۸	۰.۰۱۶	۰.۰۲۷	۰.۰۲۳	آهن
۰.۰۵	۰.۰۰۵	۰.۰۰۲	۰.۰۰۱	۰.۰۰۳	منگنز
۰.۱	N.D	N.D	N.D	N.D	نیکل
۰.۰۱۵	۰.۰۱۵	۰.۰۱۱	۰.۰۲	۰.۰۱۵	سرپ
۰.۰۰۵	۰.۰۴۵	۰.۰۵۹	۰.۰۶۳	۰.۰۵۶	سلنیوم
۵	۰.۰۲۴	۰.۰۰۹	۰.۰۰۶	۰.۰۱۳	قلع

۴-۲ استفاده از خاکستر کف به عنوان پایه سیمان سبک

وزن مخصوص بتن حاصل از خاکستر در حدود ۱۲۰۰ کیلوگرم بر متر مکعب است. که این مقدار نصف وزن مخصوص بتن ساخته شده با ماسه است. در جدول ۲ مشخصات فیزیکی سیمان ساخته شده از خاکستر مشاهده می شود. [۴]

جدول ۲: مشخصات فیزیکی بتن تهیه شده از خاکستر [۴]

نمونه	درصد رطوبت	وزن مخصوص خشک	وزن مخصوص تر
۱	۳۲.۴	۱۱۶۵	۱۵۴۲
۲	۲۹.۱	۱۱۳۳	۱۴۶۳
۳	۳۳	۱۱۴۰	۱۵۱۶
۴	۲۳.۵	۱۲۲۹	۱۵۱۸
میانگین	۲۹.۵	۱۱۶۶/۸	۱۵۰۹/۸

۴-۳ استفاده از خاکستر کف زباله سوز در آسفالت با دانه بندی باز

جهت آزمایش اثرات استفاده از خاکستر کف زباله سوز^۳ در آسفالت با دانه بندی باز^۵ مصالح ریزدانه معمولی می‌تواند تا حدودی با خاکستر کف زباله سوز در آسفالت باز جایگزین شود. نتایج نشان داده استفاده از خاکستر کف زباله سوز به بهبود نیروی چسبندگی بین قیر و سنتگدانه‌ها کمک می‌کند. همچنین پایداری و مقاومت کششی غیر مستقیم آسفالت با دانه‌بندی باز با جایگزین کردن خاکستر کف زباله سوز به طور موثری بهبود یافته است. مصالح ریز دانه معمولی در آسفالت با دانه بندی باز ۲۵٪ دانه بندی را تشکیل می‌دهد. عناصر فیزیکی تشکیل دهنده خاکستر کف زباله سوز شامل: خاکستر آهن، سرامیک، شیشه، مواد غیر قابل اشتعال و محصولات ارگانیک که نتیجه آن احتراق ناقص می‌باشد.^[۲]

ظاهرا خاکستر کف زباله سوز یک نوع پلیمر سبک متخلخل با ذرات درشت و نامنظم کروی شکل می‌باشد. وزن مخصوص خاکستر کف زباله سوز تقریباً ۹۵۰ کیلوگرم بر مترمکعب و چگالی نسبی آن بین ۱/۸ و ۲/۴ می‌باشد که بسیار سبک‌تر از مصالح ریزدانه معمولی است. ترکیبات شیمیایی اساسی خاکستر کف زباله سوز شامل: سیلیکا^۶، اکسید کلسیم^۷، اکسید آهن^۸ و آلومینیوم اکسید^۹ است. در کشور تایوان به علت جنس زباله‌های جمع آوری شده خاکستر کف زباله سوز شامل مقداری بالایی از سیلیکا و اکسید آهن است. اداره کل فدرال بزرگراه‌های تایوان پیشنهاد داده که بعد از مرحله جداسازی مواد فلزی و غیر فلزی با آهن ربا می‌توان از خاکستر کف زباله سوز یک دانه بندی درشت با توزیع مناسب ارائه داد که از آن با مصالح ریزدانه معمولی برای تولید آسفالت بهره برد.^[۲] توصیه شده در لایه آستر، رویه و لایه اساس کمتر از ۲۵٪ وزنی از خاکستر کف و در لایه رویه روسازی آسفالتی کمتر از ۱۵٪ خاکستر کف مورد استفاده قرار گیرد. ولی در کل می‌توان گفت در روسازی آسفالتی استفاده از مقداری بالای ۲۵ درصد نیز امکان پذیر است.

۴-۴ مصالح و روش‌های کار

قیر مورد استفاده در این آزمایش از نوع اصلاح شده می‌باشد. در این پژوهش نتایج ویژگی‌های قیر اصلاح شده و استانداردهای آن در جدول ۳ نشان داده شده است.

^۶ Incinerator bottom ash (IBA)
^۷ Open graded asphalt concrete (OGAC)
^۸ SiO_۲
^۹ CaO
^{۱۰} Fe_۲O_۳
^{۱۱} Al_۲O_۳

جدول ۳: ویژگی های اساسی قیراصلح شده [۲]

آزمایش	نتایج	معیار
وزن مخصوص	۱۰۳۹	-----
ویسکوزیته (۶۰ درجه سانتی گراد)	۹۸۰۰	>۸۰۰۰
دماي اختلاط (۱۷۰±۲۰) درجه سانتي گراد	۱۸۱-۱۸۷	۱۷۰±۲۰
دماي کوبش (۲۸۰±۳۰) درجه سانتي گراد	۱۶۶-۱۷۲	۲۸۰±۳۰
نفوذ(۵ درجه سانتي گراد ، ۱۰۰ گرم)	۵۲.۲	>۳۵

همچنین بعد از انجام آزمایش های پایه بر روی خاکستر کف و مصالح ریزدانه معمولی برای پی بردن به ویژگی های مواد مورد استفاده، خاکستر کف در درصد های زیر با مصالح ریزدانه معمولی جایگزین شده در جدول ۴ نشان داده شده است.


جدول ۴: طرح اختلاط دانه بندی پیشنهاد شده [۲]

مقدار جایگزین	۰٪	۲۰٪	۴۰٪	۶۰٪	۸۰٪	۱۰۰٪
مصالح درشتدانه٪	۹۰	۹۰	۹۰	۹۰	۹۰	۹۰
مصالح ریز دانه٪	۰	۱/۶	۳/۲	۴/۸	۶/۴	۸
خاکستر کف زباله سوز٪	۸	۶/۴	۴/۸	۳/۲	۱/۶	۰
فیلر (پر کننده)٪	۲	۲	۲	۲	۲	۲

ویژگی های مکانیکی آسفالت حاوی خاکستر کف زباله سوز از طریق آزمایش های مختلفی مانند: مقاومت کششی غیر مستقیم، خرزش استاتیکی، خرزش دینامیکی و ارزیابی شده است . [۷]، [۶]، [۲]

۳-۴-۲ مقادیر قیر بهینه


براساس نتایج بدست آمده از مطالعات پیشین، مقدار قیر بهینه در آسفالت با دانه بندی باز حاوی خاکستر کف زباله سوز مناسب با مقدار خاکستر کف می‌باشد. نمودار ۱ نشان دهنده رابطه میان مقدار قیر بهینه و مقدار خاکستر کف جایگزین شده برای طرح اختلاط در آسفالت با دانه‌بندی بازمی‌باشد [۲]. با توجه به نتایج طرح اختلاط، زمانی که مقدار خاکستر کف کمتر از ۶۰٪ است، مقدار قیر بهینه در آسفالت با دانه بندی باز ۱۰۰٪ افزایش دارد. حال اگر ۱۰۰٪ از خاکستر کف زباله سوز جایگزین مصالح ریزدانه شود میزان قیر بهینه در این نوع آسفالت ۳٪ افزایش دارد. در مجموع استفاده از خاکستر کف در دانه بندی باز اندکی قیمت آسفالت را بالا می‌برد.



شکل ۱: رابطه میان قیر بهینه و درصد خاکستر کف زباله سوز [۲]

۳-۴-۳ ارزیابی وزن مخصوص

در تحقیقات انجام شده در رابطه با چگالی شکل (۲) ارتباط بین وزن مخصوص و درصد خاکستر کف جایگزین در طرح اختلاط آسفالت با دانه بندی باز را نشان می‌دهد. با توجه به مشاهدات در شکل (۲) وزن مخصوص با افزایش خاکستر کف جایگزین کاهش یافته است. [۲] به این دلیل که خاکستر کف زباله سوز بسیار متخلخل و سبک است و بیشترین چگالی مختص زمانی است که درصد خاکستر جایگزین ۰٪ می‌باشد که برابر است با ۲۳۱۷ کیلوگرم بر متر مکعب و کمترین چگالی با ۱۰۰٪ خاکستر کف برابر با ۲۱۸۸ کیلوگرم بر متر مکعب می‌باشد.



شکل ۲: ارتباط بین چگالی و درصد خاکستر کف جایگزین [۲]

همچنین رابطه‌ای بین افزایش درصد خاکستر کف و ضخامت لایه آسفالتی وجود دارد، بدین شرح که با افزایش درصد خاکستر کف در آسفالت ضخامت لایه آسفالتی افزایش می‌یابد که سطح ناصاف ذرات خاکستر کف زباله سوز همانند الیاف اضافه شده به آسفالت عمل می‌کند و موجب افزایش ضخامت آسفالت می‌شود، گرچه افزایش ضخامت آسفالت به بالا رفتن مقاومت آن در برابر کهنگی و ممانعت از نفوذ آب به داخل آسفالت کمک می‌کند، اما کیفیت روسازی را کاهش و هزینه ساخت آن را افزایش می‌دهد.

۴-۳-۴ تحلیل تصاویر دمایی


در تحقیق اخیر جهت ارزیابی بیشتر اثرات جایگزینی خاکستر کف زباله سوز و دست‌یابی به آسفالت همکن با دانه بندی باز تصاویر دمایی مورد بررسی قرار گرفت. [۲] برای به حداقل رساندن خطاهای ممکن تصاویر پس از پخش مخلوط آسفالتی با دانه بندی باز ثبت شده است، علاوه بر آن، این تصاویر در یک زاویه و ارتفاع گرفته شده و نتایج توزیع درجه حرارت در آسفالت با دانه بندی باز حاوی خاکستر کف جایگزین در جدول ۵ نشان داده شده است. همان طور که مشاهده می‌شود به راحتی می‌توان فهمید که با افزایش درصد خاکستر دمای آسفالت به وضوح کاهش می‌یابد.

جدول ۵: میانگین دمای آسفالت با دانه بندی باز حاوی درصدهای متفاوت خاکستر کف زباله سوز [۲]

مقدار خاکستر کف جایگزین /%	میانگین دما (درجه سانتی گراد)	.	۴۰	۶۰	۸۰	۱۰۰
۱۳۸/۰۳	۱۳۴/۷۷	۱۳۰	۱۲۶/۹	۱۲۱/۸	۱۱۸/۸۹	

۳-۴-۵ آزمایش مقاومت کششی غیر مستقیم


در تحقیقات به عمل آمده در تایوان رابطه میان مقاومت کششی غیر مستقیم و مقدار خاکستر کف جایگزین بدست آمد. شکل ۳ نشان می‌دهد در این آزمایش ذرات مربع شکل خاکستر کف زباله سوز با شن و ماسه ریزدانه معمولی مقایسه شده و با توجه به این که خاصیت درهم تنیدگی بین ذرات خاکستر کف بیشتر از ماسه ریز دانه بوده و مقاومت کششی نمونه‌های آسفالت با دانه بندی باز شامل خاکستر کف به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته و از طرفی دیگر چون خاکستر کف زباله سوز حاوی مواد جاذب چربی است نیروی چسبندگی بین این ذرات و قیر افزایش یافته است، در نهایت مقاومت کششی غیر مستقیم نمونه آسفالت با دانه بندی باز حاوی خاکستر کف زباله سوز افزایش چشمگیری داشته است.^[۲]



شکل ۳: مقاومت کششی غیر مستقیم و درصد خاکستر کف جایگزین [۲]

۳-۴-۶ آزمایش نسبت مقاومت کششی

به دلیل شرایط فیزیکی سطح آسفالت مانند رطوبت، دما، حجم ترافیک و آلودگی هوا نیروی چسبندگی بین قیر و ذرات شن و ماسه کاهش یافته و ساختار آسفالت را به سوی خرابی و ضعف سوق می‌دهد. شکل ۴ رابطه میان مقاومت کششی نسبی با مقدار خاکستر کف جایگزین را نشان می‌دهد. نتایج گویای آن است که تمامی نمونه‌های آسفالت با دانه بندی باز بالاتر از میزان استاندارد یعنی ۷۵٪ بوده است، بنابراین استفاده از خاکستر کف در آسفالت با دانه بندی باز به بهبود مقاومت در برابر نفوذ رطوبت در جاده کمک خواهد کرد.^[۲]



شکل ۴- مقاومت کششی نسبی با درصد خاکستر جایگزین [۲]

۵- ارزیابی ویژگی‌های ملات قیری حاوی خاکستر بادی زباله سوز

مطالعه بر روی ویژگی‌های ملات قیری جهت آشنایی بیشتر با اجرای روسازی بسیار ضروری است. در این تحقیق، تست آبسترسی انجام گرفته بر روی ملات قیری حاوی خاکستر بادی زباله‌های جامد شهری نشان داد که این فرآیند می‌تواند موادی را بدون خطرات زیاد برای محیط زیست فراهم کند.^[۳] همچنین مشخصات ملات قیری حاوی خاکستر بادی زباله سوزها که با فیلر سنگ آهک^۱ جایگزین شد مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش ویسکوپزیته، درجه نرمی، تست نفوذ، برش دینامیک رئومتر (سیال سنج)^{۱۱}، اسکن میکروسکوپ الکترونی^{۱۲} جهت ارزیابی اثرات خاکستر بادی زباله سوزهای جامد شهری بر ویژگی‌های ملات قیری انجام شده است [۳] خاکستر بادی زباله سوزها بسیار خطرناک است چون شامل فلزات سنگین سمی مانند جیوه و کادمیوم می‌باشد، مشخصات آبسترسی فلزات سنگین و ویژگی‌های ژئوتکنیکی خاکستر بادی تازه و کهنه زباله سوزها جهت استفاده به عنوان مصالح سنگی در ساختار بزرگراه‌ها بررسی شد و نتایج آزمایش نشان داد استفاده می‌توان از خاکستر بادی کهنه زباله سوزها در نقش مصالح سازه‌ای جاده امکان پذیر است. اخیراً تحقیقاتی منحصراً در زمینه‌ی به کار بردن خاکستر بادی زباله‌های جامد شهری در قیر مورد توجه قرار گرفت، که اساساً بیشتر آن بر مخلوط قیری متمنکز شده است. مطالعاتی نیز توسط پژوهشگران در مورد استفاده مجدد از خاکستر بادی زباله‌های جامد شهری به عنوان مصالح جایگزین با مصالح

^۱Limestone mineral filler(LMF)^{۱۱}Dynamic shear rheometer(DSR)^{۱۲}Scanning electron microscope

ریزدانه در مخلوط قیری داغ در سال‌های گذشته انجام شده است. تست فرایند آبستگی مواد سمی^{۱۳} بر روی مخلوط خاکستر بادی زباله‌های بیمارستانی و قیر انجام و مشخص شد که قیر می‌تواند فلزات سنگین موجود در خاکستر بادی را در خود حبس کند. [۳] با توجه به استفاده از فیلر در قیر، جایگزینی زباله‌های جامد شهری در مخلوط قیری می‌تواند به حفظ منابع با ارزش طبیعی مانند ماسه و سنگ کمک کند و اگر به طور وسیع در روسازی‌های آسفالتی مورد استفاده قرار گیرد می‌توان به کاهش هزینه‌ها، کمتر شدن محل دفن زباله و اثرات مثبت زیست محیطی کمک کرد.



شکل ۵ : نمونه خاکستر قبل و بعد از اختلاط با قیر

۱-۵ آزمایش‌ها و نتایج آن


در این تحقیق سه نوع ماده مورد بررسی قرار گرفت: قیر، فیلر سنگ آهک و خاکستر بادی زباله‌های جامد شهری، قیر حاصل از نفت خام با درجه نفوذ #۶۰-۷۰ (درجه نفوذ قیر از ۶۰ تا ۷۰)، به عنوان قیر اساس جهت تهیه ملات قیری مورد استفاده قرار گرفت. مشخصات فیزیکی قیر در جدول ۶ تهیه شده است. [۳]

جدول ۶ : مشخصات قیر [۲][۶۰-۷۰]

مشخصات	مقدار اندازه گیری
درجه نفوذ (۲۵ درجه، ۱۰۰ گرم، ۵ ثانیه) / ۰.۰ میلی متر	۷۱/۷
درجه نرمی (درجه سانتی گراد)	۴۷/۱
قابلیت کشش (۱۵ درجه، ۵ سانتی متر بردقيقة) / سانتی متر	>۱۵۰
ویسکوزیته در ۶۰ درجه سانتی گراد (پاسکال در ثانیه)	۲۱۱/۳
ویسکوزیته در ۱۳۵ درجه سانتی گراد (پاسکال در ثانیه)	۴۳۵

درآزمایش چشمی دو نوع پودر (فیلر سنگ آهک و خاکستر بادی زباله سوز) بعد از خشک کردن نشان داده شد که ذرات خاکستر بادی زباله سوز اندکی از ذرات سنگ آهک کوچک‌تر هستند و نیز پراکندگی این دو ذره که با استفاده از لیزر انجام شده و نتایج آن در شکل ۶ نشان داده شده است.

^{۱۳}Toxicity characteristic leaching procedure (TCLP)



شکل ۶: پراکندگی ذرات خاکستر بادی(a) و فیلر سنگ آهک(b) [۳]


در ادامه ارائه وزن مخصوص، ضریب هیدروفیلیک^{۱۴} و سطح مقطع ویژه فیلر سنگ آهک و خاکستر بادی در جدول ۷ نشان داده شده است و مشخص شد وزن مخصوص و ضریب هیدروفیلیک خاکستر بادی از فیلر سنگ آهک کمتر بوده است. خاکستر بادی زباله‌های جامد شهری دارای تخلخل بیشتر و چسبندگی بین خاکستر بادی و قیر در لایه آستر به دلیل کوچک‌تر بودن ضریب هیدروفیلیک بسیار قوی‌تر است. علاوه بر این سطح مقطع ویژه خاکستر بادی ۴/۷ برابر بزرگ‌تر از فیلر سنگ آهک می‌باشد که خود نشان دهنده این است سطح تماس بین خاکستر بادی و قیر آستر، بیشتر از فیلر سنگ آهک می‌باشد. بنابراین ملات قیری حاوی خاکستر بادی زباله‌های جامد شهری نیروی چسبندگی بالایی دارد.

جدول ۷: مشخصات فیزیکی خاکستر بادی زباله سوز و فیلر سنگ آهک [۳]

آزمایش	خاکستر بادی	فیلر سنگ آهک
وزن مخصوص	۲.۲۸۴	۲/۷۹۱
ضریب هیدروفیلیک	۰/۶۵	۰/۸۰
سطح مقطع ویژه	۶/۴۸	۱/۳۹

اسکن میکروسکوپ الکترونی که جهت مشاهده ویژگی‌های بافت شناسی خاکستر بادی زباله سوزهای جامد شهری و فیلر سنگ آهک به کار برده شده است و نتایج حاصل از آن در شکل ۶ نمایان شده است.

^{۱۴}Hydrophilic factor



شکل ۶: تصاویر a و b خاکستر بادی با ۲۰۰۰ و ۴۰۰۰ برابر بزرگنمایی و تصاویر c و d فیلر سنگ آهک با همان اندازه بزرگنمایی [۳]

باتوجه به تصاویر واضح است که سطح هر دو ماده زبر و ناهموار بوده که در فرآیند جذب سطحی موثر بوده اما ذرات خاکستر بادی زباله سوزهای جامد شهری از فیلر سنگ آهک متقارن تر بوده است. علاوه بر این اندازه ذرات خاکستر بادی زباله‌های جامد شهری از فیلر سنگ آهک بسیار کوچکتر است و نیز ساختار متخلخل ذرات خاکستر بادی زباله‌های جامد شهری بسیار واضح تر است. عناصر سازنده فیلر سنگ آهک و خاکستر بادی زباله سوزهای جامد شهری که توسط دستگاه طیف سنج آتمی آزمایش شده، حاوی مقداری بالای از کلسیم، آلومینیوم و سیلیسیم بوده اما خاکستر بادی زباله سوزهای جامد شهری حاوی مقداری بالایی از فلزات سنگین مانند نیکل، کادمیم، سرب، روی و باریم می‌باشد و برای محیط زیست نیز بسیار مضر است.


۵-۲ آزمایش نفوذ

نفوذ ملات قیری حاوی خاکستر بادی زباله سوزها و ملات قیری حاوی فیلر سنگ آهک با نسبت های متفاوت وزنی فیلر \square قیر^{۱۵} در شکل ۸ نشان داده شده است. در نمودار ۸ مشخص است مقدار نفوذ با اضافه کردن هر دو ماده کاهش یافته است. اما تاثیر خاکستر بادی زباله سوزها در کاهش نفوذ کمتر از ملات قیری حاوی فیلر سنگ آهک است در زمانی که نسبت فیلر به قیر $1/2$ بوده است.^[۳] در نهایت اضافه کردن هر دو ماده می تواند قابلیت قیر را در برابر تغییر شکل ناشی از مقاومت برشی افزایش دهد.

10 Filler/ Bitumen(F/B)

۳-۵ آزمایش نقطه نرمی


تاثیر نسبت فیلر به قیر در نقطه نرمی ملات قیری در شکل ۹ نشان داده شده است. نقطه نرمی به تدریج با افزایش مقدار فیلر افزایش یافته است. افزایش نقطه نرمی ملات قیری حاوی خاکستر بادی زباله‌سوزها بیشتر از ملات قیری حاوی سنگ آهک است. به علاوه میزان افزایش نقطه نرمی در حدود ۰.۵٪ تا ۰.۸٪ بوده است و زمانی به بالاترین مقدار رسیده که نسبت فیلر به قیر به ۰.۸٪ شده است. خاکستر بادی زباله‌سوزها نقطه نرمی بالا و نیز مقاومت نسبتاً بهتری در برابر تغییر شکل ناشی در دماهای بالا داشته است.^{[۳],[۸]}




شکل ۷: درجه نفوذ ملات قیری^[۳]

۴-۵ مشخصات ویسکوزیته

ویسکوزیته ملات قیری عامل مهمی است که قابلیت عدم شکل پذیری مخلوط قیری را در تغییرشکل در دماهای بالا افزایش می‌دهد. بالا رفتن ویسکوزیته ملات قیری برابر است با عدم تغییر شکل مخلوط قیری و مقاومت بهتر شیارشده‌گی در جاده را نشان داده است. آزمایش ویسکوزیته بروکفیلد برای ملات قیری شامل خاکستر بادی زباله‌سوزها و فیلر سنگ آهک در شکل ۱۰ و ۱۱ نشان داده شده است. پر واضح است که ویسکوزیته هر دو ملات قیری به نسبت معین فیلر به قیر افزایش یافته اما با افزایش دما بتدریج کاهش یافته است. به علاوه ویسکوزیته ملات قیری خاکستر بادی زباله‌سوزها بیشتر از ملات قیری حاوی فیلر سنگ آهک با همان نسبت مشابه فیلر به قیر در دمای یکسان بوده است. برای مثال ملات قیری با میزان فیلر به قیر ۰/۸ در دمای ۱۰۵ درجه سانتی‌گرادرا در نظر بگیرید، ویسکوزیته ملات قیری حاوی خاکستر بادی زباله‌سوز ۱۷/۸۸۳ پاسکال و ویسکوزیته ملات قیری حاوی فیلر سنگ آهک ۷/۸۱۰ پاسکال بوده است. این مطلب نشان داد که اضافه کردن خاکستر بادی زباله‌سوز به طور قابل توجهی ویسکوزیته ملات قیری را در مقایسه با فیلر سنگ آهک افزایش داده است.^[۳]



شکل ۹: فیلر سنگ آهک



شکل ۸: خاکستر بادی زباله‌های جامد شهری

۶- نتایج

این پژوهش به منظور بررسی امکان استفاده از خاکستر کف زباله‌سوز در روسازی‌های آسفالتی و ارزیابی ویژگی‌های ملات قیری حاوی خاکستر بادی زباله سوز و نیز مقایسه این دو صورت گرفته است. بدین منظور نتایج ذیل حاصل و ارائه شده است:

۱- خاکستر کف زباله سوز به علت تخلخل بالای ذرات آن وزن مخصوص کمتری دارد و زبری سطح روسازی آسفالتی را افزایش داده که در نهایت باعث افزایش اصطکاک در روسازی می‌شود. همچنین شیارشدگی روسازی آسفالتی با دانه بندی باز با جایگزین کردن خاکستر کف زباله سوز با مصالح ریزدانه بهبود یافته است.

۲- مقدار قیر بهینه زمانی که مقدار خاکستر کف زباله سوز جایگزین کمتر از ۱۰٪ باشد تا ۶۰٪ افزایش یافته است. با توجه به این مطلب استفاده از آسفالت با دانه بندی باز حاوی خاکستر کف زباله سوز از جنبه مالی قابل توجیه است.

۳- از آن جایی که خاکستر کف زباله سوز حاوی مقادیر زیادی کلسیم نسبت به مصالح ریزدانه معمولی است و همچنین جذب کننده روغن است در نتیجه نیروی چسبندگی بین خاکستر کف زباله سوز و قیر افزایش و نهایتاً مقاومت کششی غیر مستقیم آسفالت با دانه بندی باز نیز افزایش یافته است.

۴- نتایج آزمایش‌های خوش دینامیکی و استاتیکی نشان داده که خواص آسفالت با دانه بندی باز حاوی خاکستر کف زباله سوز بهتر از آسفالت با مصالح ریزدانه معمولی است و خاکستر کف جایگزین باستی کمتر از ۸۰٪ در آسفالت با دانه بندی باز مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به تحقیقات انجام شده در مورد ملات قیری حاوی خاکستر بادی زباله سوز نتایج آن به شرح ذیل است:

۱- خاکستر بادی زباله سوز به دلیل ذرات ریزدانه، ساختار متخلخل گستردگ و سطح تماس بالا می‌تواند به عنوان فیلر در ملات قیری مورد استفاده قرار گیرد.

۲- افزودن خاکستر بادی زباله سوز به قیر موجب کاهش درجه نفوذ، افزایش درجه نرمی و افزایش ویسکوزیته می‌شود.

۳-افزودن خاکستر بادی زباله‌سوز باعث افزایش مقدار سفتی و ازاین رو کاهش نرخ خزش در دماهای پایین می‌شود. آزمایشات اخیر ثابت کرده است خاکستر بادی در دماهای پایین و بالا تأثیرات منفی بر ملات قیری دارد. اما در نهایت نیز با مقایسه داده‌های آزمایشی، این نتیجه حاصل شده که بهترین مقدار جایگزین برای خاکستر بادی زباله‌های جامد شهری ۷۵٪ در مخلوط آسفالتی است، علاوه بر آن آزمایش های فیزیکی و مکانیکی عملکرد نمونه‌هایی که خاکستر بادی به آنها اضافه شده نشان می‌دهد که ویژگی‌های فیزیکی و مکانیکی آسفالت با طرح اختلاط جدید از آسفالت معمولی بهتر است و خاکستر بادی زباله‌های جامد شهری می‌تواند به عنوان فیلر در آسفالت مورد استفاده قرار گیرد.

۷- پیشنهادات

بر اساس تحقیقات و یافته‌های مذکور، به نظر می‌رسد خاکستر بادی زباله‌های جامد شهری در دماهای بالا کارایی مناسب ندارد و خطرات ناشی از پخش شدن این خاکسترها در حین اختلاط با قیر و نیز مقادیر ناچیز در مقایسه با خاکستر کف زباله سوز و دیگر عوامل پیشنهاد می‌شود در ساخت آسفالت از خاکستر کف زباله سوزهای جامد شهری استفاده شود چون عملکرد بهتری در آسفالت دارد.

منابع

- [۱] agha beykie,ebrahim. (۱۳۹۱).technologies of using municipal solid waste incinerator ash .The ۶th national and ۱th national conference waste management.
- [۲] lin Luo.Huan. (۲۰۱۷).Use of incinerator bottom ash in open graded asphalt concrete.Construction and building materials, ۱۴۹, Page(۴۹۷-۵۰۶).
- [۳]kezhan,yan. (۲۰۱۹).Research on properties of bitumen mortar containing municipal solid waste incineration fly ash. Construction and building materials, ۲۱۸ (۲۰۱۹), Page(۶۵۷-۶۶۶).
- [۴] arshasbi , razieh. (۱۳۹۰).Utilization of incinerator ash,Tehran:The ۵th national conference and exhibition on environmental engineering.
- [۵]fenkis recyclingmaatschappi.(۱۹۹۴)The use of mswi bottom ash in asphalt concrete.The netherlands:Environmental aspects of construction with waste materials , Page(۸۵۱-۸۶۰).
- [۶]. chui-te chiu.(۲۰۰۹).Evaluation of environmental impacts of asphalt mixtures containing municipal solid waste incinerator bottom ash,j environ.eng.manage. ۱۹(۲۰۰۹), Page(۱۲۷-۱۳۳).
- [۷]vaitkus,audrius. (۲۰۱۸).Potential of mswi bottom ash to be used as aggregate in road building materials.The Baltic journal of road and bridge engineering, ۱۳ (۱), Page(۷۷-۸۶).
- [۸],zhi,luliang. (۲۰۱۵).A new solidification technology of municipal solid waste incineration fly ash and its application in asphalt mixture . In:۲nd international workshop on materials engineering and computer sciences. China.