



Research Article

Effect of rubber crumb and rubber powder performance on mechanical properties of concrete containing micro silica

Faezeh Nejati^{1*}

1- Assistant. Professor., Department of Civil Engineering, Ayandegan institute of Higher Education, Tonkabon, Iran

Received: 18 June 2024; Revised: 21 June 2024; Accepted: 25 July 2024; Published: 25 July 2024

Abstract

With the increase in population, the problem of waste disposal is one of the concerns of human societies, which becomes more important every day, because with the increase in population, the waste produced increases and we need to consume energy to burn them. So recycling materials, as far as possible, is one of the best solutions for waste disposal and its circulation in the industry. Due to the increase in the number of cars, waste tires are one of the important wastes. Finally, if rubber can be used in concrete and the construction industry, its waste production will be reduced and the damage to the environment will be reduced and less resources will be extracted.

In this research, 5 different samples were tested, the control sample, the sample containing micro-silica powder, the sample containing 10% rubber powder less than 1 mm in size, the sample containing 10% rubber shards 3 to 5 mm in size, and the sample containing 5% powder Rubber and 5% rubber crumb were used to compare the 28-day compressive strength of concrete, the results show that the sample containing micro-silica has the highest compressive strength. Also, the use of rubber crumb will increase the 28-day compressive strength of concrete by 3% and the use of rubber powder will decrease the 28-day compressive strength of concrete by 11%. Also, the 28-day compressive strength of concrete with the simultaneous use of 5% rubber powder and 5% rubber crumb will be a witness.

Keywords: Concrete, rubber powder, environment, recycled, micro silica.

Cite this article as: nejati,F. (2024). Effect of rubber crumb and rubber powder performance on mechanical properties of concrete containing micro silica. (e198765). *Civil and Project*, 6(9), e198765.
<https://doi.org/10.22034/cpj.2024.463574.1301>

ISSN: [2676-511X](https://doi.org/10.22034/cpj.2024.463574.1301) / Copyright: © 2024 by the authors.

Open Access: This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Journal's Note: CPJ remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

*Corresponding author E-mail address: Nejati@aihe.ac.ir



نشریه عمران و پروژه

<http://www.cpjournals.com/>

تأثیر عملکرد خرده لاستیک و پودر لاستیک بر خواص مکانیکی بتن حاوی میکروسیلیس

فائزه نجاتی^{*۱}

^{*} ۱- استادیار، گروه عمران، موسسه آموزش عالی آیندگان، تنکابن، ایران

تاریخ دریافت: ۲۹ خرداد ۱۴۰۳؛ تاریخ بازنگری ۰۱ تیر ۱۴۰۳؛ تاریخ پذیرش ۰۴ مرداد ۱۴۰۳؛ تاریخ انتشار آنلاین: ۰۴ مرداد ۱۴۰۳

چکیده:

با افزایش جمعیت مشکل دفع زباله از دغدغه‌های جوامع بشری می‌باشد، که هر روزه این مشکل قابل اهمیت‌تر می‌شود، زیرا با افزایش جمعیت، زباله تولید شده بیشتر می‌گردد و برای سوزاندن آن‌ها هم نیاز به مصرف انرژی داریم. پس بازیافت مواد، تا جایی که امکان دارد از بهترین راه‌حل‌ها برای دفع زباله و گردش آن به صنعت است. لاستیک ضایعاتی با توجه به افزایش خودرو از جمله ضایعاتی است که قابل اهمیت است. در نهایت اگر بتوان لاستیک را در بتن و صنعت ساختمان به کار برد، از تولید زباله آن کاسته می‌شود و آسیب به محیط زیست کمتر می‌گردد و منابع کمتری هم استخراج می‌گردند.

در این پژوهش ۵ نمونه مختلف مورد آزمایش قرار گرفت، نمونه شاهد، نمونه حاوی پودر میکروسیلیس، نمونه حاوی ۱۰٪ پودر لاستیک به ابعاد کمتر از ۱ میلی‌متر، نمونه حاوی ۱۰٪ خرده لاستیک به ابعاد ۳ تا ۵ میلی‌متر و نمونه حاوی ۵٪ پودر لاستیک و ۵٪ خرده لاستیک بمنظور مقایسه مقاومت فشاری ۲۸ روزه بتن و مقاومت کششی استفاده گردید، نتایج نشان می‌دهد نمونه حاوی میکروسیلیس دارای بیشترین مقاومت فشاری می‌باشد. همچنین استفاده از خرده لاستیک سبب افزایش مقاومت فشاری ۲۸ روزه بتن به میزان ۳٪ و استفاده از پودر لاستیک سبب کاهش ۱۱ درصدی مقاومت فشاری ۲۸ روزه بتن خواهد شد. همچنین مقاومت فشاری ۲۸ روزه بتن با استفاده همزمان ۵٪ پودر لاستیک و ۵٪ خرده لاستیک مشابه نمونه شاهد خواهد بود.

کلمات کلیدی: بتن، پودر لاستیک، محیط زیست، مواد بازیافتی، میکروسیلیس.

۱- مقدمه

با افزایش جمعیت و نیاز بشر به خودرو همواره این صنعت در حال گسترش و پیشرفت می‌باشد. از لوازم اصلی خودرو می‌توان لاستیک را یاد کرد. لاستیک‌ها امروزه نقش بزرگی در چرخه‌ی صنعت خودرو دارند. که به دنبال این پیشرفت، انباشته شدن و تولید روزافزون لاستیک‌های ضایعاتی را شاهد هستیم. وجود لاستیک‌های ضایعاتی امروزه یکی از نگرانی‌های جوامع بشری است. چون به عنوان یکی از آلوده کننده‌های محیط زیست یاد می‌شود به دلیل اینکه تجزیه شدن آن‌ها در طبیعت و به دنبال آن آلودگی زیست محیطی که باعث رشد و پرورش حشرات می‌شود، امروزه یکی از دغدغه‌های کارشناسان محیط زیست می‌باشد. در این صورت باید با پیشرفت این صنعت، برای بازیافت آن‌ها تدابیری صورت گیرد. از جمله موارد بازیافت آن‌ها می‌توان به استفاده در سوخت کوره، تهیه‌ی دوده در رنگ‌سازی، تهیه در آسفالت و استفاده در بتن اشاره نمود (Oikonomou et al., 2004).

در پژوهشی آلبانو و همکارانش (۲۰۰۵) ذرات لاستیک به ابعاد $0/59$ میلی‌متر را جایگزین ریزدانه در بتن کردند. در یک حالت با جایگزینی ۵ درصدی لاستیک کاهش مقاومت فشاری ۶۰ درصد و در جایگزینی ۱۰ درصدی کاهش مقاومت ۸۸ درصدی را مشاهده نمودند. آن‌ها به ریز بودن ذرات لاستیک اشاره کردند که باعث ایجاد حفره‌هایی در بتن شده است و اسلامپ کم نمونه‌های حاوی لاستیک را ناشی از وجود حفره‌ها درون ذرات لاستیک دانسته که آب به داخل آن‌ها رفته و به همین دلیل اسلامپ کمی را دارند که این حفرات در بتن باقی مانده و باعث می‌شود تا بین خمیر سیمان و لاستیک پیوند و چسبندگی مناسبی ایجاد نشود، که همین عوامل باعث کاهش مقاومت فشاری در بتن حاوی لاستیک شده است (Albano et al., 2005).

امروزه تامین مصالح و مواد مورد نیاز برای ساخت بتن به دلیل کاهش سنگدانه‌های طبیعی و آسیب به محیط زیست از مسایلی است که مورد بررسی قرار می‌گیرد (Khorami et al., 2006). با افزودن لاستیک در بتن باعث بهتر شدن عملکردهایی مانند جذب انرژی بیشتر و امکان تغییر شکل بهتر و هم چنین باعث کنترل در برابر ترک خوردگی می‌شود. ولی از طرفی باعث کاهش مقاومت فشاری شده که این مشکل را با اضافه کردن پودر میکروسیلیس به میزان ۱۰ درصد وزن سیمان مصرفی می‌توان برطرف نمود (کربلایی و همکاران، ۱۳۹۱). در طی سال‌های اخیر، اضافه کردن لاستیک به بتن مورد توجه محققان قرار گرفته است. محققان لاستیک را در بتن به صورت خرده لاستیک و پودر لاستیک استفاده کردند (Yousef et al., 2013).

افزایش جهانی در انباشته شدن لاستیک‌های زائد و نگرانی‌های زیست محیطی و اجتماعی آتی در حال تبدیل شدن به نگرانی اصلی جامعه بشری است. لاستیک‌های زباله در سطح جهانی منبعی کم ارزش محسوب می‌شوند و حجم انبوه آن‌ها برای دفع در محل‌های دفن زباله مورد استفاده قرار می‌گیرد. آتش زدن لاستیک از جمله راه حل برای دفع آن است که مشکلات زیست محیطی، مانند تبدیل شدن به محل پرورش پشه‌ها و سایر آفت‌ها دارد و هم چنین خاموش کردن آن پر هزینه و سخت می‌باشد بر همین اساس بازیافت آن‌ها به جای دفع لاستیک تاثیر قابل توجهی در دفع زباله دارد. الیافی که از لاستیک بازیافتی به دست می‌آید برای استفاده مجدد آن بسیار ارزشمند است. مواد تشکیل دهنده بتن برای ایجاد استحکام هستند، اما اضافه کردن مواد بازیافتی و استفاده دوباره از آن به بتن به کاهش آلودگی محیط زیست کمک می‌کند و مشکل مربوط به دفع زباله‌های مرتبط با تخلیه زباله‌های مختلف تا حدی قابل حل است (صدر و همکاران، ۱۳۹۵).

از طرفی با توسعه فناوری، این امکان برای ما فراهم شده است تا بتوانیم بتن‌های توانمند و متفاوت تری با مواد بازیافتی تولید کنیم. در نتیجه می‌توان از این دو مشکل برای حل آن کمک گرفت. به این صورت که می‌توان از خرده لاستیک و پودر لاستیک برای جایگزینی مصالح درشت دانه و ریزدانه بتن استفاده نمود (Gerges et al., 2018).

به منظور بهتر شدن شکننده بودن بتن و کاهش ترک خوردن بعد از بارگذاری و هم چنین افزایش خواص بتن، از الیاف لاستیک به صورت افزودنی در طرح اختلاط بتن استفاده می‌گردد (صدر و همکاران، ۱۳۹۷).

صالحی‌زاده و همکاران (۱۳۹۸) به اثر جایگزین کردن خورده لاستیک به میزان ۵ و ۱۰ و ۱۵ و ۲۰ و ۲۵ درصد به جای سنگ‌دانه‌های طبیعی در بتن متخلخل پرداختند. آن‌ها آزمایش مقاومت فشاری و مقاومت کششی و تعیین درصد تخلخل و تعیین ضریب نفوذ پذیری را بر روی نمونه‌های خود انجام دادند. آن‌ها مشاهده کردند که در نمونه‌ای که ۱۰٪ خورده لاستیک را جایگزین کرده‌بودند، مقاومت فشاری در محیط عادی و محیط سولفاتی افزایش پیدا کرده‌است ولی مقاومت کششی نمونه تغییر چشم‌گیری نداشته‌است. آن‌ها با افزایش میزان درصد خورده لاستیک و افزایش میزان جایگزین کردن آن در بتن دریافتند که چون ترک‌های بین خمیر سیمان و خورده لاستیک بیشتر می‌شود، پس برای نفوذ و خروج آب از ماتریس بتن مسیره‌های مناسبی ایجاد می‌گردد که باعث می‌شود درصد تخلخل و نفوذپذیری افزایش پیدا کند. در نتیجه طبق پژوهش آن‌ها جایگزین کردن خورده لاستیک ضایعاتی به جای سنگ‌دانه‌ها باعث بهبود خواص بتن متخلخل می‌شود (صالحی‌زاده و همکاران، ۱۳۹۸)

شربی‌نیازی (۱۳۹۸) در پژوهش خود به جای سنگ‌دانه از ۰، ۲۵، ۵۰ و ۱۰۰ درصد وزنی از سنگ‌دانه‌های بازیافتی و به میزان ۱۰ درصد وزنی سیمان، میکروسیلیس را به جای سیمان استفاده نمود. و دو نمونه بدون میکروسیلیس و با میکروسیلیس که هر دو حاوی ۵۰ درصد سنگ‌دانه بازیافتی به همراه ۱۰ درصد وزنی ماسه، پودر لاستیک را بررسی کرد. نتایج بیان کردند که وجود سنگ‌دانه‌های بازیافتی باعث کاهش ۶ تا ۵۰ درصدی اسلامپ شده که با وجود میکروسیلیس و پودر لاستیک ۲۷ درصد افزایش یافته‌است. هم‌چنین سنگ‌دانه‌های بازیافتی مقاومت فشاری را از ۴ تا ۱۶ درصد کاهش داده که با افزودن پودر لاستیک تا ۷۰ درصد کاهش می‌یابد، در صورتی که افزودن میکروسیلیس باعث افزایش ۲ تا ۳۷ درصدی مقاومت فشاری می‌گردد. و در نمونه‌های بدون پودر لاستیک و با پودر لاستیک به ترتیب ۷۲ و ۱۴ درصد مقاومت کششی کمتر و هم‌چنین ۷۷ و ۵ درصد مقاومت خمشی کمتری مشاهده شد (شربی‌نیازی و همکاران، ۱۳۹۸).

کاشانی و همکاران (۲۰۲۱) برای تعیین خصوصیات استاتیکی و دینامیکی بتن شامل ذرات لاستیک در سه ابعاد ۰-۱، ۱-۳ و ۳-۵ میلی‌متر جایگزین ۰، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰ و ۵۰ درصد ریزدانه در بتن را بررسی کردند. که نتایج نشان داد ذرات بزرگتر لاستیک در جایگاه ریزدانه عملکرد مناسبی داشته و با افزایش میزان لاستیک، مقاومت فشاری و مدول الاستیسیته استاتیکی و دینامیکی و وزن مخصوص کاهش یافته ولی انعطاف‌پذیری بتن افزایش یافته‌است (Kashani et al., 2021).

در پژوهش دیگری پودر لاستیک به ابعاد ۰/۶ میلی‌متر به میزان ۵ و ۱۰ و ۱۵ درصد وزنی سیمان و خورده لاستیک به ابعاد ۴/۷۵ تا ۹/۵ میلی‌متر با همان درصدها به بتن اضافه نمودند. آن‌ها مشاهده کردند که در درصد‌های پایین جایگزینی مقدار قابل توجهی در مقاومت ۷ و ۲۸ روزه اختلاف نداشته ولی با میزان افزایش لاستیک کاهش مقاومت بیشتر شده‌است که در مقادیر جایگزینی پودر لاستیک به دلیل ریزتر بودن این و سطح تماس بیشتر نسبت به خورده لاستیک، تعداد بیشتری پیوند ضعیف ایجاد می‌شود که این پیوندها باعث از هم گسیخته شدن زودتر بتن نسبت به نمونه حاوی خورده لاستیک می‌شود (Sharbi Niazi et al., 2022).

با جایگزین کردن لاستیک به جای سنگ‌دانه‌های معدنی باعث کاهش مقاومت فشاری می‌گردد ولی باعث مقاومت کششی بیشتر و مدول الاستیسیته کمتر در مقایسه با بتن معمولی می‌شود و باعث شکل‌پذیری و دوام و مقاومت بهتر در مقابل ضربه می‌شود (Moasas et al., 2022).

در سال ۲۰۲۲، ژیانگ^۲ و همکاران در خصوص خواص مکانیکی و مقاومت یخ-ذوب ملات پلیمری مبتنی بر پلی اورتان با پودر لاستیک خرد شده تحقیق و بررسی نمود. نتایج نشان داد که افزودن پودر لاستیک خرد شده، چقرمگی خمشی و مقاومت یخ-ذوب را بهبود می‌بخشد (Jiang et al., 2022).

یعقوبی‌نژاد و جهانگیری (۲۰۲۳) در تحقیقی از لاستیک پودری با درصد‌های مختلف به جای ماسه و سیمان در بتن استفاده کردند. افزودن لاستیک به بتن باعث کاهش یافتن خواصی از جمله مقاومت فشاری، مقاومت خمشی و سایر خواص بتن می‌گردد، پس در این مطالعه لاستیک

² Jiang

را به وسیله‌ی دو روش فیزیکی (فوم سیلیس و پوشش سیمانی) و سه روش شیمیایی (هیدروکسید سدیم، اسید سولفوریک و پرمنگنات پتاسیم) تقویت کردند. نتایج نشان داد که جایگزین کردن لاستیک پودری به ماسه از نظر مقاومت فشاری نتایج بهتری نسبت به جایگزینی با سیمان دارد. به طور کلی، مقاومت فشاری بتن و مقدار لاستیک تقریباً معکوس است. با افزایش مقدار لاستیک، مقاومت فشاری بتن در تمام روش‌های تقویتی کاهش می‌یابد، به استثنای تقویت شده توسط دوده سیلیس و پوشش سیمانی. دلیل کاهش پیداکردن مقاومت فشاری هم، آبریزی می‌باشد زیرا این ویژگی لاستیک باعث می‌شود که نتواند به خوبی با سایر اجزای بتن مخلوط شود (Yaghobi Nejad et al., 2023).

در سال ۲۰۲۳، ویویانا^۳ و همکاران در خصوص خواص ملات‌های حاوی خرده لاستیک و پودر شیشه تحقیق و بررسی نمودند. نتایج حاکی از آن است که لاستیک خرده‌دار استحکام فشاری و خمشی را کاهش می‌دهد اما رفتار حرارتی بیشتری داشت. ذرات پودر شیشه ریزتر باعث ایجاد اثر پرکننده بهتر و در نتیجه نتایج بهتر می‌شود. پودر شیشه توانست خواص مکانیکی و فیزیکی را بهبود بخشد و به مقادیر نزدیک به نمونه‌های شاهد برسد (Letelier et al., 2023).

با توجه به موارد گفته شده با به کار بردن لاستیک در بتن از یک طرف به حفظ محیط زیست کمک و از انباشته شدن یکی از آلوده‌کننده‌های محیط زیست جلوگیری خواهیم کرد و باعث بهتر شدن عملکرد بتن خواهد شد. حال سوال اصلی پژوهش این می‌باشد که استفاده از پودر لاستیک و خرده لاستیک کدام تاثیر بهتری در عملکرد بتن خواهد داشت؟ با توجه به اینکه تمامی مطالعات موجود تنها بر روی عملکرد پودر لاستیک و خرده لاستیک بصورت مجزا می‌باشد و مقایسه‌ای نسبت به تشریح عملکرد خرده لاستیک و پودر لاستیک با یکدیگر وجود ندارد، بر آن شدیم تا با مقایسه عملکرد هر کدام از آنها بتوان تصمیم مناسبتری در خصوص استفاده از این مواد بازیافتی با توجه به کارایی و عملکرد مقاومتی آنها داشته باشیم.

در این پژوهش به تاثیر اضافه کردن پودر لاستیک و خرده لاستیک در بتن حاوی میکروسیلیس بر خواص مکانیکی بتن پرداخته شد که از ۵ سری نمونه شامل نمونه‌ی شاهد، نمونه‌ی حاوی ۱۰ درصد میکروسیلیس، نمونه حاوی ۱۰ درصد پودر لاستیک و ۱۰ درصد میکروسیلیس، نمونه شامل ۱۰ درصد خرده لاستیک و ۱۰ درصد میکروسیلیس و نمونه‌ی ۵ درصد پودر لاستیک و ۵ درصد خرده لاستیک و ۱۰ درصد میکروسیلیس استفاده شده‌است.

این نمونه‌ها تحت آزمایش فشاری با استفاده از نمونه‌های ۱۵*۱۵*۱۵ سانتی‌متر و تحت آزمایش مقاومت کششی با استفاده از نمونه‌های استوانه‌ای به قطر ۱۰ سانتی‌متر و طول ۲۰ سانتی‌متر استفاده شده‌است و نتایج آزمایش اسلامپ بر روی بتن تازه و آزمایش مقاومت کششی و مقاومت فشاری مورد بررسی قرار گرفت.


³ Viviana Letelier

۲- مواد و روش ها
 ۲-۱- مواد مورد استفاده
 ۲-۱-۱- دانه بندی شن

دانه بندی شن در جدول ۱ آمده است و همچنین نمودار دانه بندی شن در نمودار بر اساس استاندارد ASTM C33 در شکل ۱ آمده است.

جدول ۱- مقادیر دانه بندی شن

شماره	سایز	مقدار	مقدار	درصد
۱/۲	۳۸/۱	۰	۰	۱۰۰
۱	۲۵/۴	۱۹۲	۱۹۲	۹۰/۴
۳/۴	۱۹	۳۲۴	۵۱۶	۷۴/۲
۱/۲	۱۲/۷	۵۶۴	۱۰۸۰	۴۶
۳/۸	۹/۵۱	۴۲۰	۱۵۰۰	۲۵
۴	۴/۷۵	۴۴۶	۱۹۴۶	۲/۷
۸	۲/۳۶	۱۱	۱۹۵۷	۲/۱۵
سینی	۰	۴۲	۱۹۹۹	۰/۰۵




شکل ۱- منحنی دانه بندی شن بر اساس استاندارد ASTM

۲-۱-۲- دانه بندی ماسه

دانه‌بندی ماسه در جدول ۲ قابل مشاهده می‌باشد و همچنین نمودار دانه‌بندی ماسه در نمودار بر اساس استاندارد ASTM C33 در شکل ۲ آماده‌است.

جدول ۲- دانه‌بندی ماسه

شماره الک	سایز الک به میلی‌متر	مقدار باقیمانده روی الک (گرم)	مقدار تجمعی باقیمانده روی الک	درصد گذشته از الک
۴	۴/۷۵	۱۲	۱۲	۹۸/۸
۸	۲,۳۶	۳۲۷	۳۳۹	۶۶/۱
۱۶	۱/۲	۲۸۴	۶۲۳	۳۷/۷
۳۰	۰/۶	۱۶۲	۷۸۵	۲۱/۵
۵۰	۰/۳	۹۵	۸۸۰	۱۲
۱۰۰	۰/۱۵	۷۰	۹۵۰	۵
۲۰۰	۰/۰۷۵	۲۶	۹۷۶	۲/۴
سینی	۰	۱۷	۹۹۳	۰/۷



شکل ۲- منحنی دانه‌بندی ماسه

۳-۱-۲- شن

در این پژوهش از شن تیز گوشه با وزن مخصوص ۱۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب و درصد رطوبت نسبی ۰/۲ استفاده شده‌است. این شن از معدن شن و ماسه شایگان و از طریق کارخانه ای در مرزن‌آباد تهیه شده‌است.

۴-۱-۲- ماسه

ماسه مورد استفاده برای ساخت بتن دارای وزن مخصوص ۱۸۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب و رطوبت نسبی ۲ با عنوان ماسه ۰۴ درجه‌ی ۱ آمل تهیه شده‌است.

۵-۱-۲- سیمان

از سیمان تیپ ۲ بجنورد برای ساخت تمام نمونه‌ها استفاده کرده ایم. بر طبق کاتالوگ کارخانه‌ی سیمان بجنورد نتایج آزمایش‌های فیزیکی (جدول ۳) و نتایج آزمایش‌های شیمیایی (جدول ۴) به صورت زیر است.

جدول ۳- مشخصات فیزیکی سیمان

مقدار	آزمایش فیزیکی
۳/۱۷۳	وزن مخصوص (ton/m ³)
۲۴/۲	درصد آب غلظت طبیعی
۱۶۵	زمان گیرش با سوزن و یکات گیرش اولیه (دقیقه)
۰۳:۰۵	زمان گیرش با سوزن و یکات گیرش نهایی (ساعت)
۰/۰۲	درصد انبساط آزمایش اتوکلاو
۱	انبساط آزمایش لوشاتلیه (mm)
۰/۰۴	درصد انبساط سولفات ۱۴ روزه

جدول ۴- مشخصات شیمیایی سیمان

مشخصات شیمیایی سیمان تیپ ۲ بجنورد	
نتایج	آزمایش شیمیایی
۲۰/۸۱	دی‌اکسید سیلیسیم SiO ₂
۴/۳۱	اکسید آلومینیوم Al ₂ O ₃
۳/۷۶	اکسید آهن Fe ₂ O ₃
۶۳/۵۲	اکسید کلسیم CaO
۲	اکسید منیزیم MgO
۰/۳۲	اکسید سدیم Na ₂ O
۰/۶۷	اکسید پتاسیم K ₂ O
۲/۳۸	اکسید گوگرد SO ₃
۰/۴۶	درصد باقیمانده نامحلول IR
۲/۷۵	درصد کسر وزن در اثر حرارت L.O.I
۱/۲	درصد آهک آزاد (F.CaO)
۰/۰۱۴	درصد کلراید CI
۰/۷۶	درصد قلیایی اختیاری Na ₂ O+0.658 K ₂ O
۹۴/۰۱	درصد فاکتور اشباع آهک LSF

۶-۱-۲- آب

آب استفاده شده در آزمایش ها آب شهری موجود در آزمایشگاه دانشگاه آیندگان تنکابن است که دارای PH ۷/۵ می باشد.

۷-۱-۲- پودر میکروسیلیس

همان طور که قبلا بیان شد برای جبران ضعف لاستیک در کاهش مقاومت فشاری، از پودر میکروسیلیس استفاده خواهیم کرد. این پودر میکروسیلیس از کارخانه ی ازنا در لرستان بدست آمده است. پودر میکروسیلیس خاستری رنگو دارای بافت نرم و ذرات بسیار ریزی ۶ می باشد. وزن مخصوص پودر میکروسیلیس ۲۵۰ گرم بر سانتی متر مکعب اعلام شده است. مشخصات این پودر در جدول ۵ آمده است.

جدول ۵- مشخصات پودر میکروسیلیس

مشخصات فنی	
پودر پوزولان	حالت فیزیکی
خاکستری روشن	رنگ
۲۵۰ گرم در سانتی متر مکعب	وزن مخصوص
کروی و غیر کریستاله (آمورف)	شکل ذرات
آنالیز	
۰/۰۸ درصد	H2O
۰/۵	Sic
۰/۳	C
۹۶/۴	Sio2
۰/۸۷	Fe2O3
۱/۳۲	Al2O3
۰/۴۹	CaO
۰/۹۷	MgO
۰/۳۱	Na2O
۱/۰۱	K2O
۰/۱۶	P2O5
۰/۱	SO3
۰/۰۴	Cl

۸-۱-۲- خرده لاستیک

خرده لاستیک از بازیافت لاستیک های ضایعاتی تهیه شده است. لاستیک در واقع یک نوع لاستیک مصنوعی است که پلیمرهای تشکیل دهنده ی آن بوتادین و استایرن بوتادین هستند که دارای وزن مخصوص ۰/۹۰۸ تا ۱/۰۱ گرم بر سانتی متر مکعب هستند.


بازیافت لاستیک به صورت گرانول‌های لاستیک قابل استفاده در عرصه‌های مختلف هستند. گرانول‌های لاستیک در ابعاد مختلفی تولید می‌شوند که بیشترین موارد استفاده در آن‌ها در ابعاد زیر ۱ میلی‌متر، ۱ تا ۳ میلی‌متر و ۳ تا ۵ میلی‌متر می‌باشد. گرانول لاستیک در ابعاد ۳ تا ۵ میلی‌تر در پژوهش به عنوان خرده لاستیک استفاده شده‌است. این گرانول از طریق کارخانه‌ی احیاگستر در تهران تهیه شده‌است که در شکل ۳ نشان داده شده است.



شکل ۳- خرده لاستیک به ابعاد ۳ تا ۵ میلی‌متر

۹-۱-۲- پودر لاستیک

پودر لاستیک مانند خرده لاستیک گرانول لاستیک ضایعاتی می‌باشد که در این پژوهش از گرانول به ابعاد زیر ۱ میلی‌متر به عنوان پودر لاستیک استفاده شده‌است، هم‌چنین پودر لاستیک هم از کارخانه‌ی احیاگستر (بازیافت لاستیک) در تهران تهیه شده است که در شکل ۴ نمایش داده شده است. شکل ۵ بمنظور مقایسه خرده لاستیک و پودر لاستیک ارائه گردیده است.



شکل ۴- پودر لاستیک به ابعاد زیر ۱ میلی متر



شکل ۵- پودر لاستیک و خرده لاستیک

۱۰-۱-۲- فوق روان کننده

باتوجه به اینکه وجود پودر میکروسیلیس و لاستیک باعث کارایی پایین بتن می گردد، از فوق روان کننده برای ساخت بتن کمک گرفته شده است. این فوق روان کننده از کارخانهی استرامیکس برپایه ی پلی نفتالین سولفونات تهیه گردیده است. فوق روان کننده بتن پلی نفتالین سولفونات دارای زنجیرهایی با طول کوتاه و متوسط و بار منفی بسیار زیاد می باشد. پس از افزودن فوق روان کننده به بتن تمامی زنجیره های پلی نفتالین سولفونات به سرعت جذب ذرات سیمان می شوند. در نتیجه سطح ذرات سیمان دارای یک بار به شدت منفی شده و این پدیده سبب دفع الکترواستاتیکی ذرات از یکدیگر و فاصله گرفتن آنها از هم می گردد. پلی نفتالین سولفونات ها با استفاده از این مکانیزم روانی اولیه بسیار بالایی را در بتن ایجاد می کنند.

۲-۲- طرح اختلاط و آماده سازی نمونه

با توجه به اینکه با وجود لاستیک و پودر میکروسیلیس کارایی و روانی بتن کاهش پیدا می کرد، بنابراین پس از تلاش های متعدد طرح اختلاط متناسب با این نوع از بتن به صورت زیر که در جدول 6 ارائه شده است، درآمد. در ادامه با وجود طرح اختلاط بتن با توجه به نمونه ها ۱۰ درصد وزنی سیمان پودر لاستیک و ۱۰ درصد وزنی سیمان خرده لاستیک و در نمونه ی آخر ۵ درصد وزنی سیمان پودر لاستیک و ۵ درصد وزنی سیمان خرده لاستیک اضافه شده و به همراه ۱۰ درصد وزنی سیمان جایگزینی پودر میکروسیلیس صورت گرفته است که در جدول 7 قابل ملاحظه می باشد.

جدول 6- طرح اختلاط

طرح اختلاط	
مقدار	ماده
۹۰۰	شن (کیلوگرم)
۹۰۰	ماسه (کیلوگرم)
۴۰۰	سیمان (کیلوگرم)
۲۰۰	آب (کیلوگرم)
۰/۵	نسبت آب به سیمان ($\frac{W}{C}$)
۱/۲	فوق روان کننده (کیلوگرم)

جدول 7- طرح اختلاط نمونه‌ها

E-5KH&5P	D-10KH	C-10P	B-M	A	نام نمونه
۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰	شن (kg)
۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰	۹۰۰	ماسه (kg)
۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۲۰۰	آب (kg)
۳۶۰	۳۶۰	۳۶۰	۳۶۰	۴۰۰	سیمان (kg)
۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	۰/۵	آب به سیمان (ratio)
۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۰	پودر میکروسیلیس (kg)
۱/۲	۱/۲	۱/۲	۱/۲	۱/۲	فوق روان کننده (kg)
۲۰	۴۰	۰	۰	۰	خرده لاستیک (kg)
۲۰	۰	۴۰	۰	۰	پودر لاستیک (kg)

نمونه‌ی A نمونه‌ی شاهد، نمونه‌ی B-M نمونه‌ی همراه با پودر میکروسیلیس، نمونه‌ی C-10P نمونه‌ی شامل ۱۰ درصد پودر لاستیک و پودر میکروسیلیس، نمونه‌ی D-10K نمونه‌ی شامل ۱۰ درصد خرده لاستیک و میکروسیلیس و نمونه‌ی E-5KH&5P شامل ۵ درصد خرده و ۵ درصد پودر لاستیک و ۱۰ درصد میکروسیلیس می‌باشند.


۳- یافته ها و تفسیر نتایج ۳-۱- آزمایش اسلامپ بتن

در نمونه‌ی بتن با میکروسیلیس اسلامپ ۵ و در نمونه‌ی بتن شاهد (بدون میکروسیلیس) اسلامپ ۸ بدست آمد. با وجود میکروسیلیس در بتن اسلامپ کمتری نسبت به بتن بدون میکروسیلیس به دست خواهد آمد. در آزمایش داه بندی میکرو سیلیس مشاهده شده است که ذرات میکرو سیلیس ۹۹ برابر ریزتر از ذرات سیمان هستند، پس کاهش اسلامپ با وجود میکروسیلیس به دلیل ریزتر بودن ذرات میکروسیلیس و کم شدن فضای خالی در اجزای بتن می باشد (Ma et al., 2023). میکروسیلیس یک ماده‌ی پوزولانی قوی می باشد که در نتیجه باعث افزایش پیدا کردن میزان چسبندگی سیمان به سنگ دانه‌ها می گردد (Bagheri et al., 2019).

نمونه های حاوی ۱۰ درصد خرده لاستیک دارای اسلامپ ۴ و نمونه حاوی ۱۰ درصد پودر لاستیک دارای اسلامپ ۴/۵ و نمونه‌ی شامل ۵ درصد خرده لاستیک و ۵ درصد لاستیک اسلامپ ۴/۲ داشتند. با افزایش میزان جایگزینی لاستیک کارایی بتن کمتر شده زیرا اسلامپ کمتری را می دهد و از طرفی با جایگزین شدن خرده لاستیک به جای درشت دانه پایین آمدن کارایی بتن بیشتر مشاهده شده است (Qalanoi et al., 2018). با عدم چسبندگی و برقرار نشدن پیوند مناسب خرده لاستیک و سیمان باعث درست حرکت نکردن آن‌ها و ایجاد اصطکاک بین آن‌ها می گردد به همین ترتیب کاهش کارایی بتن ایجاد می شود (Gesoglu et al., 2015). مقادیر اسلامپ در جدول ۸ و نمودار آن‌ها در شکل ۶ آمده است.

جدول ۸- نمودار اسلامپ نمونه‌ها

نمونه	A	B-M	C-10P	D-10KH	E-5KH&5P
میزان اسلامپ	۸	۵	۴/۵	۴	۴/۲



شکل ۶- نمودار اسلامپ

همانطور که مشاهده شد، با توجه به وجود میکروسیلیس میزان افت کارایی بتن قابل حدس می باشد اما بین نمونه‌های حاوی لاستیک مشاهده شد که نمونه‌ی حاوی پودر لاستیک اسلامپ بهتری داشته است. در پژوهش‌های قبلی بیان شده بود که با افزایش میزان لاستیک کارایی بتن

کمتر می‌شود، به نظر می‌رسد در درصد برابر خرده لاستیک با توجه به ابعاد بزرگ‌تر جذب آب بیشتری داشته به همین دلیل نمونه‌ی حاوی ۵ درصد خرده لاستیک و ۵ درصد پودر لاستیک اسلامپ بهتری (با توجه به میزان حجم کمتر نسبت به خرده لاستیک) نسبت به نمونه‌ی حاوی ۱۰ درصد خرده لاستیک دارد.

۲-۳- آزمایش مقاومت فشاری

آزمایش مقاومت فشاری بر روی نمونه‌ها در سنین ۷ و ۲۸ روزه انجام شده‌است که ابتدا به مقاومت ۷ روزه سپس مقاومت ۲۸ روزه پرداخته خواهد شد. شکل ۷ و ۸ نحوه قرارگیری نمونه در دستگاه مقاومت فشاری و همچنین دستگاه مورد استفاده جهت تست مقاومت فشاری نمایش داده شده‌است. نتایج مقاومت فشاری در سن ۷ روزه که از طریق میانگین ۳ نمونه به دست آمده‌است، در جدول ۹ و شکل ۹ ارائه شده‌است.




شکل ۸- دستگاه برای آزمایش مقاومت فشاری



شکل ۷- قرارگیری نمونه در دستگاه مقاومت فشاری

جدول ۹- نتایج آزمایش مقاومت فشاری ۷ روزه

E-5KH&5P	D-10KH	C-10P	B-M	A	نمونه
۲۶/۴۲	۲۶/۸۱	۲۵/۲۴	۲۹/۷۵	۲۸/۶۶	مقاومت فشاری MPA




شکل ۹- نمودار مقاومت فشاری ۷ روزه

و نتایج آزمایش ۲۸ روزه که از طریق میانگین ۳ نمونه حاصل شده‌است را، در جدول ۱۰ و شکل ۱۰ آمده‌است.

جدول ۱۰- نتایج آزمایش مقاومت فشاری ۲۸ روزه

E-5KH&5P	D-10KH	C-10P	B-M	A	نمونه
۳۵/۴۸	۳۶/۳۶	۳۱/۶۱	۴۲/۷۲	۳۵/۸۴	مقاومت فشاری MPA



شکل ۱۰- نمودار مقاومت فشاری ۲۸ روزه

همان‌طور که در قبل‌تر هم اشاره شد، میکرو سیلیس باعث افزایش مقاومت فشاری می‌گردد. در نمونه حاوی ۱۰ درصد میکرو سیلیس، مقاومت فشاری ۱۹٫۲ درصد نسبت به بتن شاهد افزایش داشته‌است.

میکروسیلیس به دلیل پوزولانی بودن آن باعث ایجاد پیوندهای قوی‌تر بین سیمان و سنگدانه‌ها می‌گردد و چسبندگی بهتری را ایجاد می‌کند.

باتوجه به جداول مقاومت فشاری نمونه‌ی خرده لاستیک از دیگر نمونه‌ها بیشتر شده‌است. در سن ۲۸ روزه نمونه حاوی ۱۰ درصد خرده لاستیک ۱/۴۶٪ افزایش مقاومت نسبت به نمونه شاهد و نمونه حاوی ۱۰ درصد پودر لاستیک ۱/۱۱/۸٪ کاهش مقاومت نسبت به نمونه شاهد و نمونه حاوی ۵ درصد پودر لاستیک و ۵ درصد خرده لاستیک ۱٪ کاهش مقاومت نسبت به نمونه شاهد را داشتند. با توجه به وجود میکروسیلیس در نمونه‌ی دوم ۲۰ درصد افزایش مقاومت نسبت به نمونه شاهد وجود داشت که قابل حدس بود. با کوچک‌تر شدن ذرات لاستیک به دلیل ویژگی مواد نرم و منعطف و با توجه به خاصیت این ماده از جمله عدم برقراری پیوند مناسب با اجزای بتن باعث کاهش مقاومت فشاری می‌شود.

پس می‌توان گفت وجود لاستیک باعث کاهش مقاومت فشاری در بتن می‌گردد ولی هر چه ذرات آن ریزتر شوند؛ به دلیل سطح تماس بیشتر و عدم ایجاد چسبندگی مناسب اجزای بتن باعث افت مقاومت فشاری می‌شود. به همین دلیل پودر لاستیک مقاومت کمتری نسبت به نمونه حاوی پودر و خرده لاستیک و خرده لاستیک به تنهایی داشت.

۲-۳- آزمایش مقاومت کششی


این آزمایش بر روی نمونه استوانه‌ای به قطر ۱۰ سانتی‌متر و ارتفاع ۲۰ سانتی‌متر انجام شده‌است. آزمایش مقاومت کششی هم بر روی نمونه‌ها در سن ۷ و ۲۸ روزه انجام شده‌است که ابتدا به مقاومت ۷ روزه سپس مقاومت ۲۸ روزه پرداخته خواهد شد. شکل ۱۱ دستگاه آزمایش مقاومت کششی نمایش داده شده‌است. نتایج مقاومت کششی در سن ۷ روزه که از طریق میانگین ۳ نمونه به دست آمده‌است، در جدول ۱۱ و شکل ۱۲ ارائه شده‌است.



شکل ۱۱- دستگاه آزمایش مقاومت کششی

جدول ۱۱- نتایج مقاومت کششی ۷ روزه

E-5KH&5P	D-10KH	C-10P	B-M	A	نمونه
2/45	2/17	2/6	2/9	2/54	مقاومت کششی MPA




شکل ۱۲- نمودار مقاومت کششی ۷ روزه

و نتایج آزمایش ۲۸ روزه که از طریق میانگین ۳ نمونه حاصل شده است را، در جدول ۱۲ و شکل ۱۳ آمده است. نمونه‌ای از شکست ۲۸ روزه را در شکل ۱۴ می‌توان مشاهده نمود.

جدول ۱۲- نتایج مقاومت کششی ۲۸ روزه

نمونه	A	B-M	C-10P	D-10KH	E-5KH&5P
مقاومت کششی MPA	2/8	3/51	2/99	2/63	2/30



شکل ۱۳- نمودار مقاومت کششی ۲۸ روزه



شکل ۱۴- شکست بعد از ۲۸ روزه آزمایش مقاومت کششی


با توجه به نتایج در نمونه‌ی دوم حاوی میکروسیلیس ۲۵ درصد افزایش مقاومت نسبت به نمونه‌ی شاهد داشته‌است. با توجه به موارد گفته‌شده در این پژوهش نمونه حاوی پودر لاستیک 6/7 درصد افزایش مقاومت کششی نسبت به نمونه شاهد داشته‌است؛ که می‌توان دلیل آن را ریزتر بودن سطح آن و جلوگیری از ریز ترک‌ها دانست. در نمونه شامل ۱۰ درصد خرده لاستیک 6/1 درصد کاهش مقاومت نسبت به نمونه شاهد و در نمونه حاوی ۵ درصد خرده لاستیک و ۵ درصد پودر لاستیک ۱۷ درصد کاهش مقاومت نسبت به نمونه‌ی شاهد داشتند. در نمونه حاوی خرده لاستیک به دلیل ذرات بزرگتر نسبت به نمونه حاوی پودر لاستیک مقاومت کششی کاهش داشته‌است. اما در نمونه‌ی مخلوط از هر دو لاستیک کاهش مقاومت بسیار بیشتر بوده‌است که علت آن را می‌توان یکدست نبودن پیوند بتن و ایجاد ترک‌های گسترده‌تر دانست. در این نمونه به دلیل وجود خرده لاستیک ترک‌هایی با عمق بیشتر تشکیل شده است و از طرفی پودر لاستیک هم سبب افزایش و برقراری و گسترش این ترک‌ها و کاهش چشمگیر مقاومت کششی شده است.

۳-۳- رابطه‌ی بین مقاومت کششی و مقاومت فشاری

با توجه به اینکه مقادیر مقاومت فشاری و مقاومت کششی برداشت شده‌است می‌توان نمودار و شیب بین آن‌ها را مشخص کرد (شکل ۱۳) سپس با رابطه‌ی ۱ که آیین نامه ACI به صورت تخمینی آن را ارائه می‌کند، مقایسه نمود.

$$F_t = 0.59 * \sqrt{f_c}$$

رابطه ۱



شکل ۱۳- نمودار رابطه‌ی بین مقاومت کششی و فشاری ۲۸ روزه

برای پیدا کردن این رابطه از مقاومت فشاری و کششی ۲۸ روزه بتن استفاده شده است. همان‌طور که در شکل ۱۳ نشان داده شده است، رابطه‌ی آن‌ها از ضریب ACI کوچکتر می‌باشد. و با توجه به میزان ضریب همبستگی، یعنی مقدار R که به عدد ۱ بسیار نزدیک می‌باشد، حاکی از آن است که نتایج این رابطه دقیق‌تر می‌باشد. با افزایش مقاومت فشاری، مقاومت کششی هم افزایش پیدا می‌کند.

۴- نتیجه‌گیری

در این پژوهش به تاثیر اضافه کردن پودر لاستیک و خرده لاستیک در بتن حاوی میکروسیلیس بر خواص مکانیکی بتن پرداخته شد که از ۵ سری نمونه شامل نمونه‌ی شاهد، نمونه‌ی حاوی ۱۰ درصد میکروسیلیس، نمونه‌ی حاوی ۱۰ درصد پودر لاستیک و ۱۰ درصد میکروسیلیس، نمونه شامل ۱۰ درصد خرده لاستیک و ۱۰ درصد میکروسیلیس و نمونه‌ی ۵ درصد پودر لاستیک و ۵ درصد خرده لاستیک و ۱۰ درصد میکروسیلیس استفاده شده است.

این نمونه‌ها تحت آزمایش فشاری با استفاده از نمونه‌های ۱۵*۱۵*۱۵ سانتی‌متر و تحت آزمایش مقاومت کششی با استفاده از نمونه‌های استوانه‌ای به قطر ۱۰ سانتی‌متر و طول ۲۰ سانتی‌متر استفاده شده است و نتایج آزمایش اسلامپ بر روی بتن تازه و آزمایش مقاومت کششی و مقاومت فشاری مورد بررسی قرار گرفت.

در آزمایش اسلامپ در نمونه‌ی با ۱۰ درصد میکروسیلیس ۳۷/۵٪ کاهش اسلامپ نسبت به نمونه‌ی شاهد، در نمونه شامل ۱۰ درصد پودر لاستیک ۴۳/۷۵٪ کاهش اسلامپ، در نمونه حاوی ۱۰٪ خرده لاستیک ۵۰٪ کاهش اسلامپ و در نمونه شامل خرده و پودر لاستیک ۴۷/۵٪ کاهش اسلامپ نسبت به نمونه‌ی شاهد مشاهده شده است. وجود میکرو باعث افت کارایی بتن میشود از طرفی لاستیک باعث جذب آب بیشتری شده و از بین خرده لاستیک و پودر لاستیک، به دلیل بزرگتر بودن ابعاد خرده لاستیک اسلامپ کمتری نسبت به بقیه داشته است.

در آزمایش مقاومت فشاری در سن ۲۸ روزه مشاهده شد که در نمونه حاوی میکروسیلیس ۱۹۱۹،۲۰/۲۰٪ افزایش مقاومت و در نمونه حاوی ۱۰ درصد پودر لاستیک ۱۱/۸٪ کاهش مقاومت و در نمونه شامل ۱۰ درصد خرده لاستیک ۱/۴۵٪ افزایش مقاومت و در نمونه

شامل پودر و خرده لاستیک مقاومت مشابه ای نسبت به نمونه‌ی شاهد داشتند. به دلیل چسبندگی کم بین خمیر سیمان و لاستیک پیوند محکی بین آن‌ها بر قرار نمی‌گردد که باعث افت مقاومت فشاری می‌شود که هر چه ذرات لاستیک ریزتر باشد به دلیل پیوند کمتر و جدا شدگی این افت مقاومت بیشتر می‌شود ولی در نمونه شامل خرده لاستیک با وجود پودر میکرو سیلیس افزایش مقاومت فشاری نسبت به نمونه شاهد وجود داشت که نسبت به بقیه‌ی نمونه‌ها قابل اهمیت است. در آزمایش مقاومت کششی در سن ۲۸ روزه نمونه با ۱۰٪ میکروسیلیس ۲۵،۳۵٪ افزایش مقاومت و نمونه با ۱۰٪ پودر لاستیک ۶/۷۸٪ افزایش مقاومت و نمونه با ۱۰٪ خرده لاستیک ۶/۰۷٪ کاهش مقاومت و در نمونه حاوی پودر و خرده لاستیک ۱۷/۸۵٪ کاهش مقاومت کششی نسبت به نمونه‌ی شاهد وجود داشت. در نمونه حاوی پودر لاستیک به دلیل بسیار ریز بودن ذرات آن از ایجاد ترک جلوگیری شده که باعث افزایش مقاومت کششی و انعطاف پذیری آن شده‌است ولی در نمونه حاوی خرده لاستیک به دلیل بزرگ‌تر بودن ذرات آن و ایجاد خلل و فرج بیشتر باعث ایجاد ترک و کاهش مقاومت کششی شده‌است.

۵- دسترسی به داده‌ها

داده‌ها حسب درخواست، از طرف نویسنده مسئول از طریق ایمیل (civilinj1998@gmail.com) قابل ارسال می‌باشد.

۶- تضاد منافع نویسندگان

(نویسندگان) این مقاله اعلام می‌دارند که هیچ‌گونه تضاد منافی در رابطه با نوشتن و یا انتشار این مقاله ندارند.

۷- تشکر و قدردانی

مقاله مورد نظر بصورت آزمایشگاهی، در آزمایشگاه موسسه آموزش عالی آیندگان به نشانی مازندران تنکابن، خیابان فردوسی غربی، کوچه شهدای دانشجو، موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن صورت گرفته است.

- Agha Bagheri, Mohammadreza, Arzoomandi, Mehdi, Amohosseini, Amirhossein, Karimai Tabarestani, Mojtabi, Alizadeh, Hadi (2019). Mechanical characteristics of concrete containing recycled concrete coarse aggregate and microsilica. Scientific-research journal of structural and construction engineering.
- Albano, C., Camacho, N., Reyes, J., Feliu, J. L., & Hernández, M. (2005). Influence of scrap rubber addition to Portland I concrete composites: Destructive and non-destructive testing. *Composite structures*, 71(3-4), 439-446.
- Gesoglu, M., Güneyisi, E., Hansu, O., Ipek, S., Asaad., & D. S. (2015). Influence of waste rubber utilization on the fracture and steel-concrete bond strength properties of concrete. *Construction and Building Materials*, 101, 1131.
- Gerges, N .N., Issa, C. A., & Fawaz, S. A. (2018). Rubber concrete: Mechanical and dynamical properties. *Case Studies in Construction Materials*, 9.
- Jiang, W., Zhu, H., Haruna, S. I., Shao, J., Yu, Y., & Wu, K. (2022). Mechanical properties and freeze-thaw resistance of polyurethane-based polymer mortar with crumb rubber powder. *Construction and Building Materials*, 352, 129040.
- Kashani, A., Liu, X., & Ngo, T. (2021). Effect of recycled rubber aggregate size on fracture and other mechanical properties of structural concrete. *Journal of cleaner production*, 314.
- Khorrami, Morteza, Hajti, Atala, Dehghanian, Cengiz (2006). The effect of replacing cement and aggregate with rubber on the compressive strength and durability of conventional concrete, *Sharif Scientific and Research Quarterly*, 1, (40), 51-59.
- Letelier, V., Bustamante, M., Olave, B., Martínez, C., & Ortega, J. M. (2023). Properties of mortars containing crumb rubber and glass powder. *Developments in the Built Environment*, 14, 100131.
- Ma, Q., Mao, Z., Lei, M., Zhang, J., Luo, Z., Li, S., Du, G., & Li, Y. (2023). Experimental investigation of concrete prepared with waste rubber and waste glass. *Ceramics International*, 49(11), 16951-16970.
- Mohamad Moasas, A., Nasir Amin, M., Ahmad., k. k. w., Ahmad Al-Hashem, M. N., Deifalla, A. F., & Ahmad, A. (2022). A worldwide development in the accumulation of waste tires and its utilization in concrete as a sustainable construction material. *Case Studies in Construction Materials*, 17.
- Oikonomou, N. D. (2004). Recycled concrete aggregates. *Cement and Concrete Composites*, 27(2), 315-318.
- Qalanoi, Mansour, Khodabakhshian, Ali, Asadi Shamsabadi, Elias. (2018) The effect of waste marble powder and microsilica as a partial replacement of cement on the durability of concrete. *Concrete research*. Karunarathna, S., Linforth, S.
- Sharbi Niazi, Hossein, Khalilzadeh Vahidi, Ibrahim. (2022). Investigating the properties of concrete containing recycled aggregates and waste rubber with microsilica. *Amirkabir Civil Engineering Journal*, 54(3), 1151-1164.
- Shi, C., Li, Y., Zhang, J., Li, W., Chong, L., & Xie, Z. (2016). Performance enhancement of recycled concrete aggregate.
- yaghoobi Nejad, A., & Jahangiri, A. (2023). Investigation of the effect of powdered rubber reinforced by different materials on the performance of concrete. *Construction and Building Materials*, 377, 131067.
- Youssf, O., ElGawady, M. A., Mills, J. E., & Ma, X. (2013). An experimental investigation of crumb rubber concrete confined by fibre reinforced polymer tubes. *Construction and Building Materials*, 53(28), 522-532.

صالحی زاده، محسن، دیزنگیان، بابک (۱۳۹۸). ارزیابی مقاومت بتن متخلخل و ساخته شده با استفاده از خرده لاستیک ضایعات. تحقیقات بتن، ۱۳ (۱)، ۱۱۳-۱۲۸.

کربلایی، محمد، سهرابی، محمد رضا. (۱۳۹۱). بررسی و مقایسه مقاومت فشاری بتن دارای خرده لاستیک و پودر لاستیک به همراه نانوسیلیس. نشریه مهندسی عمران/امیرکبیر، ۴۳ (۲)، ۶۳-۷۰. شربی نیازی، حسین، خلیل زاده وحیدی، ابراهیم. (۱۳۹۸). بررسی خواص بتن حاوی سنگدانه‌های بازیافتی و لاستیک ضایعاتی به همراه میکروسیلیس. نشریه مهندسی عمران/امیرکبیر، ۵۴ (۳)، ۱۱۶۴-۱۱۵۱.

صدرممتازی، علی، ذرشین زنوش، رومینا، بابایی، هاشم (۱۳۹۷). خصوصیات استاتیکی و دینامیکی بتن حاوی ذرات لاستیک تاپر ضایعاتی، مجله مهندسی مکانیک، ۴۸ (۴) (پیاپی ۸۵)، ۱۷۹-۱۸۸.

صدرممتازی، علی، ذرشین زنوش، رومینا، بابایی، هاشم (۱۳۹۵). بررسی تجربی رفتار بتن‌های حاوی ذرات لاستیک تاپر ضایعاتی، دوده سیلیس و الیاف پلی پروپیلن تحت بارگذاری ضربه‌ای، مجله مهندسی مکانیک مدرس، ۱۶ (۱۰)، ۱۷۳-۱۸۰.

شربی نیازی، حسین، خلیل زاده وحیدی، ابراهیم. (۱۳۹۸). بررسی خواص بتن حاوی سنگدانه‌های بازیافتی و لاستیک ضایعاتی به همراه میکروسیلیس. نشریه مهندسی عمران/امیرکبیر، ۵۴ (۳)، ۱۱۶۴-۱۱۵۱.